

ELITE TRAVERTINO

CARACTERISTICI:

ELITE TRAVERTINO este un înveliș protectiv ce conține calciu stins, praf de marmură, lianți sintetici, pigmenți anorganici și aditivi particulari care îi conferă următoarele caracteristici:

- BUNĂ RESPIRAȚIE A PERETELUI
- REZISTENȚĂ BUNĂ LA AGRESIUNI FIZICO-CHIMICE ȘI BIOLOGICE
- REZISTENȚĂ BUNĂ LA RAZE ULTRAVIOLETE
- EFECT CROMATIC PLĂCUT SEMILUCIOS DE TIP MARMURĂ ANTICĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI :

Vechile zugrăveli trebuie eliminate până la tencuială. Dacă din tencuială se desprind bucăți, se elimină și apoi se nivelează cu adezivul corespunzător. Ca strat de fond se aplică o mână de Acril Primer diluat corespunzător.

MOD DE APLICARE :

Se amesteca ELITE TRAVERTINO în pulbere cu apă (la 18 kg 6.5 litri de apă) până se obține o pasta omogenă și tixotropă. Aplicați produsul ELITE TRAVERTINO cu o spatulă de inox pe orizontală lăsând o grosime de circa 1,5-2 mm. Lucrați imediat pe orizontală ELITE TRAVERTINO cu tamponul ANTICA SIGNORIA creând astfel vînsoare neregulate. Atunci când produsul începe să se usuce începeți o primă lisare cu spatula de inox curată netezind astfel suprafața. După o uscare ușoară a produsului repetați lisarea exercitând o ușoară presiune până obțineți o suprafață netedă, semilucioasă și patrunsa de vînsoare care imită efectul de travertin. Pentru trasarea rosturilor care imită blocurile de piatră lăsați produsul să se usuce 24h. Trasarea rosturilor se execută cu un obiect ascuțit (surubelnita stea) pe orizontală și verticală ajutându-vă de o nivelă. Pentru a proteja și colora ELITE TRAVERTINO se utilizează Le Vellature care este un produs pe bază de rasină siliconică, acesta din urmă se aplică cu rolul sau pensula damascato și apoi se șterge surplusul cu un burete umed , periodic acesta se spală în apă curată.

RANDAMENT TEORETIC: 1.3 kg/mp

AMBALAJ: recipient de 18kg

GRANULAȚIE DISPONIBILĂ: medie

DEPOZITARE: păstrați produsul într-un loc răcoros și ferit de îngheț.

USCARE: la suprafața 60-90 min, în profunzime după 24 ore la 20°C

GREUTATE SPECIFICĂ: 1,72-1,74kg/l

RAPORT DE AMESTECARE: 18 KG TRAVERTINO cu 6.5 l apă.

SPĂLAȚI UNELTELE CU APĂ IMEDIAT DUPĂ FOLOSIRE !

ATENȚIE: Pentru aplicări la exterior e necesar sa fie protejat TRAVERTINO prin aplicarea unui strat de idrorepelente silossanico după 7 zile. Produsul se aplică la temp cuprinse între 10-25°C.

MĂSURI GENERALE IMPUSE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE FINISAJ

Pentru obținerea unui finisaj de calitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

1. verificarea pregătirii stratului suport
2. amorsarea suprafeței
3. aplicarea produsului de finisaj

1. VERIFICAREA PREGĂTIRII STRATULUI SUPORT

DEFINIȚIE:

Stratul suport este orice suprafață de bază minerală, tencuială de ciment-var, beton, glet, glet de var, glet de ipsos, zidărie, BCA, placă de gips carton, etc.

Stratul suport trebuie să fie :

- curat
- uscat
- rezistent

Prin '**curat**' se înțelege atât desprăfuit cât și curățat în totalitate de humă, vopsiri anterioare pe bază de clei, diverse substanțe(ex : ulei de cofrare).

Prin '**uscat**' se înțelege nu numai umiditate 0%, ci și așteptarea unei perioade de 28 de zile după aplicarea unei tencuieli minerale sau a unui glet de ipsos și 7 zile după aplicarea masei de șpaclu (adeziv pentru polistiren) peste un sistem termoizolant de fațadă.

Prin '**rezistent**' înțelegem o suprafață stabilă care nu se macină prin atingerea directă cu mâna sau sub presiunea sculelor folosite în tehnologia aplicării produselor de finisaj, ex :fier de glet, șpaclu, drișcă, trafaleți, etc.

De asemenea trebuie ținut cont de planeitatea și rugozitatea stratului suport, acestea influențând în mod direct randamentul produselor și aspectul final. În acest sens recomandăm ofertarea produselor însoțită de probe practice de aplicare.

Aceste 3 elemente vor fi exemplificate în detaliu în funcție de particularitățile fiecărui produs de finisaj în parte în fișele tehnice.

2. AMORSAREA SUPRAFETEI

Aplicarea unui grund amorsă pe stratul suport creează condiția de bază pentru obținerea rezistenței și calității finisajului.

Proprietăți :

- amorsarea reduce și reglează absorbabilitatea stratului suport ducând la obținerea unei vopsiri uniforme și reduce consumul de vopsea în cazul unui strat suport cu porozități mari, ex : tencuială minerală bogată în var ;
- în situația unui strat suport fragil, grundul amorsă are proprietatea de a-l întări ;
- creează o barieră între alcali și alte substanțe din stratul suport și produsul de finisaj, eliminând astfel una din cauzele apariției petelor ;
- permite un timp deschis mai mare la aplicarea vopselelor și tencuielilor decorative făcând să dispară posibile apariții de dăre datorate absorbției rapide a apei din compoziția vopselelor ;
- pentru a pune în valoare toate aceste elemente este necesar să cunoaștem gradul de diluție al grundului amorsă. Aplicat mai concentrat decât trebuie riscăm să obținem o suprafață peste care vopseaua va aluneca (efectul de geam), iar aplicat într-o concentrație mai slabă nu va reuși să reducă absorbabilitatea stratului suport.

Având în vedere faptul că pe piață se găsește o parte variată de gleturi,tencuieli, adezivi, plăci de gips carton, etc., recomandăm efectuarea unei probe prin care să stabilim varianta optimă de amorsare. Aceasta se face prin aplicarea pe suprafețe mici(25x25cm) a amorsei de la nediluat până la diluat 1 :10 cu apă. După uscare se va alege varianta imediat următoare ultimei variante lucioase.

Situațiile în care suprafețele nu vor fi amorsate sunt următoarele:

- vopsiri aplicate anterior
- glet de ipsos după 28 de zile de la punerea în aplicare
- orice suprafață cu absorbabilitate zero.

3. APLICAREA PRODUSELOR DE FINISAJ

Va fi făcută respectând condițiile de aplicare, diluțiile și folosind sculele recomandate în fișele tehnice pentru fiecare produs în parte.

SC SAN SIRO IMPEX SRL

Fabrica: Cluj Napoca, Calea Turzii, nr 203 D

Telefon: 0040.264.438.696

Fax :0040.264.453.104

Web:www.sansiro.ro

The logo for Acuarela, featuring the word "Acuarela" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol.

In sprijinul beneficiarilor noștri **SC San Siro Impex** vă stă la dispoziție prinintermediul serviciului 'Tehnica aplicării', cu instructaje, consultanță tehnică, organizare de prezentări atât la sediul firmei cât și pe șantiere, cu privire la calitatea și modul de aplicarea a produselor 'ACUARELA'.