

STUCCO VENEZIANO

VOPSEA DECORATIVĂ SPATULATĂ PENTRU INTERIOR

CARACTERISTICI:

STUCCO VENEZIANO este vopseaua ideală pentru a evidenția finețea interioarelor, oferindu-le un stil antic sau unul modern foarte interesant din punct de vedere artistic; readuce eleganța vopselelor preluate din interiorul construcțiilor veneziene care constituiau exemple de artă rafinată în trecut.

STUCCO VENEZIANO este un produs pe bază de lianți sintetici, pigmenți anorganici, carbonat de calciu, biocizi și alți aditivi care îi conferă următoarele caracteristici:

FINISAJ LUCIOS TIP MARMURĂ
OPTIMĂ REZISTENȚĂ LA MURDĂRIRE
HIDROFUGACITATE, ELASTICITATE
EFECT CROMATIC/ DECORATIV DEOSEBIT

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI :

SUPRAFAȚĂ NOUĂ : se finisează peretele cu un glet fin TOP STUCK pentru a avea un suport cât mai neted și mai fin, lipsit de orice imperfecțiune. Obținerea unui suport cât mai perfect va contribui foarte mult la realizarea efectului dorit al produsului final.

SUPRAFEȚE VECHI SAU FRIABILE : se elimină toate părțile friabile ale suportului cu ajutorul unei perii de sârmă sau șpaclu, se nivelează cu un glet fin TOP STUCK și se tratează ca un suport nou.

MOD DE APLICARE :

Se întinde cu drișca de inox un strat de STUCCO VENEZIANO, se elimină eventualele urme nedorite lăsate de drișcă cu hârtie abrazivă foarte fină, până se obține o suprafață netedă. Se aplică apoi cu gletiera de inox cel puțin două straturi de STUCCO VENEZIANO alternând mișcările până se obține un finisaj în ape. Pentru a obține un aspect lucios se mai netezește odată suprafața cu șpaclu sau drișca perfect uscate.

Pentru a aplica pe exterior se adaugă 50% ciment alb. A nu se aplica la temperaturi mai mici de + 5 °C și mai mari de + 30°C, precum și în condiții de umezeală ridicată.

RANDAMENT TEORETIC: 0,5 kg / m² aplicat pe suport neted și bine nivelat

AMBALAJ: 5 kg, 24 kg

CULOARE: Alb sau culori din cartelă

DEPOZITARE: În locuri răcoroase și uscate, între 3°C și 35°C.

USCARE: la suprafața 1ora, în profunzime 24ore

GREUTATE SPECIFICĂ: 1.65kg/Lt

**ATENȚIE: după o depozitare mai lungă este necesar o amestecare a produsului înainte de folosire !
SPĂLAȚI UNELTELE CU APĂ IMEDIAT DUPĂ FOLOSIRE !**

MĂSURI GENERALE IMPUSE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE FINISAJ

Pentru obținerea unui finisaj de calitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

1. verificarea pregătirii stratului suport
2. amorsarea suprafeței
3. aplicarea produsului de finisaj

1. VERIFICAREA PREGĂTIRII STRATULUI SUPORT

DEFINIȚIE:

Stratul suport este orice suprafață de bază minerală, tencuială de ciment-var, beton, glet, glet de var, glet de ipsos, zidărie, BCA, placă de gips carton, etc.

Stratul suport trebuie să fie :

- curat
- uscat
- rezistent

Prin '**curat**' se înțelege atât desprăfuit cât și curățat în totalitate de umă, vopsiri anterioare pe bază de clei, diverse substanțe(ex : ulei de cofrare).

Prin '**uscat**' se înțelege nu numai umiditate 0%, ci și așteptarea unei perioade de 28 de zile după aplicarea unei tencuieli minerale sau a unui glet de ipsos și 7 zile după aplicarea masei de șpaclu (adeziv pentru polistiren) peste un sistem termoizolant de fațadă.

Prin '**rezistent**' înțelegem o suprafață stabilă care nu se macină prin atingerea directă cu mâna sau sub presiunea sculelor folosite în tehnologia aplicării produselor de finisaj, ex :fier de glet, șpaclu, drișcă, trafaleți, etc.

De asemenea trebuie ținut cont de planeitatea și rugozitatea stratului suport, acestea influențând în mod direct randamentul produselor și aspectul final. În acest sens recomandăm ofertarea produselor însoțită de probe practice de aplicare.

Aceste 3 elemente vor fi exemplificate în detaliu în funcție de particularitățile fiecărui produs de finisaj în parte în fișele tehnice.

2. AMORSAREA SUPRAFEȚEI

Aplicarea unui grund amorsă pe stratul suport creează condiția de bază pentru obținerea rezistenței și calității finisajului.

Proprietăți :

- amorsarea reduce și reglează absorbabilitatea stratului suport ducând la obținerea unei vopsiri uniforme și reduce consumul de vopsea în cazul unui strat suport cu porozități mari, ex : tencuială minerală bogată în var ;
- în situația unui strat suport fragil, grundul amorsă are proprietatea de a-l întări ;
- creează o barieră între alcali și alte substanțe din stratul suport și produsul de finisaj, eliminând astfel una din cauzele apariției petelor ;
- permite un timp deschis mai mare la aplicarea vopselelor și tencuielilor decorative făcând să dispară posibile apariții de dăre datorate absorbției rapide a apei din compoziția vopselelor ;
- pentru a pune în valoare toate aceste elemente este necesar să cunoaștem gradul de diluție al grundului amorsă. Aplicat mai concentrat decât trebuie riscăm să obținem o suprafață peste care vopseaua va aluneca (efectul de geam), iar aplicat într-o concentrație mai slabă nu va reuși să reducă absorbabilitatea stratului suport.

Având în vedere faptul că pe piață se găsește o parte variată de gleturi,tencuieli, adezivi, plăci de gips carton, etc., recomandăm efectuarea unei probe prin care să stabilim varianta optimă de amorsare. Aceasta se face prin aplicarea pe suprafețe mici(25x25cm) a amorsei de la nediluat până la diluat 1 :10 cu apă. După uscarea se va alege varianta imediat următoare ultimei variante lucioase.

Situațiile în care suprafețele nu vor fi amorsate sunt următoarele:

- vopsiri aplicate anterior
- glet de ipsos după 28 de zile de la punerea în aplicare
- orice suprafață cu absorbabilitate zero.

3. APLICAREA PRODUSELOR DE FINISAJ

Va fi făcută respectând condițiile de aplicare, diluțiile și folosind sculele recomandate în fișele tehnice pentru fiecare produs în parte.

În sprijinul beneficiarilor noștri **SC San Siro Impex** vă stă la dispoziție prin intermediul serviciului 'Tehnică aplicării', cu instrucțiuni, consultanță tehnică, organizare de prezentări atât la sediul firmei cât și pe șantiere, cu privire la calitatea și modul de aplicare a produselor 'ACUARELA'.