

# StuccoDecor DI PERLA

Masă de șpaclu decorativă, cu reflexe metalice-satinate pentru suprafețe interioare.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor StuccoDecor DI PERLA este o masa de șpaclu cu reflexe metalice-satinat, pentru realizarea de decorațiuni individuale ale pereților în spațiile interioare.

Proprietăți

- ecologică
- fără solvenți și fără plastifianți
- diluabilă cu apă
- aplicare ușoară
- rezistență ridicată

Liant

Liant polimeric organic

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 litri

Culoare

Bază Silber, Bază Gold Capadecor StuccoDecor DI PERLA poate fi nuanțat computerizat pe sistemele ColorExpress în 73 nuanțe de culori (55 nuanțe din Bază Silber, 18 nuanțe din Bază Gold)

În cazul nuanțării manuale, va rugăm să amestecați întreaga cantitate de produs pentru a evita diferențele de culoare. Bazele se utilizează numai nuanțate !

Grad de luciu

Semi-lucios

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț, în recipiente bine închise.

Date tehnice

Lavabilitate: Clasa 2  
Granulație: fină

Densitate

Cca 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Produs complementar

CapaGrund Universal

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	?	-	-
(-) nu este adecvat / (?) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Prelucrare

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale(tencuieli, beton, zidărie de cărămidă), gips-carton, placi fibroase tari , elemente prefabricate, acoperiri vechi portante.

Pregătirea suprafeței

**Pregătirea stratului suport :**

Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil utilizând(ex.. cu Akkordspachtel mittel sau fein), în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături.

Suprafața se grunduiește cu CapaGrund Universal nuanțat în aceeași nuanță cu stratul decorativ final.

**Tencuieli din grupele PI, PII si PIII:**

Tencuielile solide, normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal. Pe tencuielile ușor absorbante se aplica un strat de grund CapaSol. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tencuieli de gips sau din grupa PIV:**

Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc si se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

**Placile din gips si gips-carton:**

Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi si cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol LF.

Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-Putzfestiger.

Pe zonele normal absorbante se va grundui cu CapaGrund Universal. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

**Beton:**

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât si resturile de materiale prăfoase sau nisipoase.

Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger.

Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

**Vopsitoriile vechi portante:**

Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase si acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

**Vopsitoriile vechi neportante:**

Vopsitoriile neportante cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Pe suprafețele

Poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger.

**Vopsitoriile vechi cu umă:**

Suprafața suport se spăla. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Tapetele ruгоose, în relief din hârtie, tapetele neaderente:**

Se îndepărtează complet. Urmele de clei și maculatură se spăla. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

**Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:**

Suprafețele pătate cu nicotină,apă, rugina sau grăsime se spăla cu un degresant și se lașă să se usuce .

Se aplica un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informatia tehnca nr.384).

**Zonele cu greșeli:**

După prelucrarea corespunzătoare cu Caparol-Akkordspachtel, în funcție de situație se grunduiește.

**Indicatie :**

La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spatii interioare apare un miros specific de solvent.

De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza Amphisilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul suport este grunduit în prealabil cu Capagrund Universal în culoarea stratului final.

Pentru aplicare se utilizează un fier de glet venețian. De obicei sunt necesare pentru finisarea suprafeței două faze de lucru.

	<p><b>1. Prima etapă :</b> Capadecor StuccoDecor DI PERLA nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, este aplicat uniform, pe suprafața pregătita anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.</p> <p><b>2. A doua etapă :</b> Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanță, este aplicat cu ajutorul unui fier de glet venețian până la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurta perioada de uscare cu același fier de glet se freacă ușor suprafața, obținându-se aspectul caracteristic satinat al suprafeței. Consum de material cca. 80 ml/mp Capadecor StuccoDecor DI PERLA.</p> <p><b>Indicație :</b> Pentru a evita ca îmbinările să fie vizibile se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.</p>
Consum	Cca. 120-150 ml/mp pentru toate straturile. Pentru determinarea consumului exact se recomandă efectuarea de probe.
Temperatura minimă de lucru	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport trebuie să fie minim 5°C. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%.
Timp de uscare	Cca. 24 de ore, între straturi se va aștepta un timp minim de uscare de 12 ore. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată acești timpi se prelungesc.
Curățarea instrumentelor de lucru	Se curată cu apa imediat după utilizare.

## Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicații: vezi fișa cu date de siguranță a produsului.
Dispoziții Dezafectare	Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC	Pentru acest produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-DF01
Declarație Conținutul de substanțe	Dispersie de Acrylstyrolcopolymer, pigmenți, componente minerale, apă, aditivi.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Support Tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Informații tehnice nr. EXL-CD010D · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).