



# HASIT AUFBRENNSPERRE

## Amorsă pentru neutralizare absorbție

**Domenii de utilizare:** Amorsă pentru reducerea și egalizarea absorbției suporturilor înainte de aplicarea tencuielilor pe bază de ipsos, var sau ciment.

**Compoziție:**

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
- Mineral

**Proprietăți:**

- Aderență optimă
- Egalizează absorbția suportului
- Fără solvenți
- Produs gata de utilizare.
- Se poate aplica prin sprîțuire

**Punere în operă:**



**Condiții punere în operă:** Până la uscare completă suprafețele trebuie protejate de îngheț, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).

**Pregătirea suportului:** Pe tavane de beton și suprafețe de beton lisate se realizează o punte de aderență cu RÖFIX Haftbrücke 12. Se recomandă controlul prealabil al suprafețelor, cu model de zgâriere.


**Pregătire:** Amorsa se diluează 1:1 până la 1:3 cu apă curată. Gradul de diluare se stabilește în funcție de absorbția suportului. Trebuie evitată suprasaturarea suprafețelor cu amorsă. Conținutul recipientului se amestecă repetat.

**Punere în operă:** Nu amestecați cu alte materiale. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. Timp de uscare înainte de finisajul final cca. 24 de ore (în funcție de temperatură și umiditate). Înainte de aplicarea straturilor următoare se controlează uscarea completă a tencuielii.

**Informații ambalaj:** În saci de hârtie rezistentă la umiditate.

**Valabilitate / depozitare:** Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între 5°C și 30°C. Depozitare / Valabilitate minim 12 luni.

### Date tehnice:

Număr articol	<b>006528</b>
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	10 ltr./EH
Unități per palet	60 EH/P
Culoare	Albastru
Consum	0,2- 0,5 ltr./m <sup>2</sup>
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Greutate specifică	1 kg/ltr.
Valoare pH	7

**Informații generale:** Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.