

SC.SICERAM.SA

Aprobat
Director general
Ing.Sbarcea Florian Damian

FISA PRODUS-TIGLE BISTRITA

SR EN 1304:2005



Descriere produs:	Tigla plana din argila arsa.
Domeniu de utilizare:	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei	4
Dimensiuni(mm):	
-L x l	380X200
Tolerante dimensionale	±2% din valoarea declarata
Rectiliniaritate longitudinala,%	0,40-0,90
Rectiliniaritate transversala,%	1,0-1,5
Coeficient de planeitate,%	0,30-0,80
Coeficient de impermeabilitate	≤0,8
Rezistenta la rupere prin incovoiere,N	700-1300
Rezistenta la inghet-dezghet	peste 150 cicluri
Emisie de substanta periculoase	NPD
Conditii de aspect:	
Sunetul	clar
Culoarea	uniforma
Structura	omogena
Granule de var	max.3mm
Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
Crapaturi	nu se admit
Pierdere de cioc	nu se admite
Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu h _{max} -3mm,L _{max} -20mm
Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu h _{max} -3mm,L _{max} -20mm
Exfolieri	nu se admit
Prindere pe sipci	un cioc si 2 gauri de cui
Panta acoperis	min.24 grade max.50 grade